

COSMONATE CG-7070S

-Technical Data Sheet-

1. 製品の特徴

Cosmonate CG-7070S は自動車のシートクッションやバックフォームの製造に幅広く使用されている特殊変性 MDI。常温で液状を呈し、10℃まで保存と取扱が容易。無溶媒(Solvent Free)で最高粘度は 15cps(25℃)。

2. 产品的适用范围




自動車 SEAT



航空機 SEAT



鉄道 SEAT



家具自 SOFA

Cosmonate CG-7070S はシートクッションやバックフォームの製造に適するように開発された特殊な液状の変性 MDI で、優れた作業性と成形性、シート製品の高い反発弾性が要求される分野に使用される。これまで、一般の汎用 MDI を使用して製造するのが難しかった低密度シートパッド、高弾性シートパッドが製造しやすいように改善した製品で、乗用車や RV 車、商用車、列車などのシートや家具用クッション材の製造に幅広く使用されている。

COSMONATE CG-7070S

3. 製品仕様と一般的な物性

項目	評価方法	単位	結果
製品仕様			
NCO 含量	ASTM D 1638	wt%	36.3 ~ 37.3
粘度 (25℃)	ASTM D 1638	cps	Max. 20
比重 (25℃)	ASTM D 1638	-	1.21 ~ 1.23
一般物性			
製品外観			淡い茶色の液体
沸騰点		℃	208
凝固点		℃	10 以下
蒸気圧 (25℃)		mmHg	無視できる
引火点		℃	177 ~ 218
化学構造			
<p>$n=0,1,2,3,4$ 以上</p>			

COSMONATE CG-7070S

4. 製品包装

Cosmonate CG-7070S: 230kg ドラム包装または Bulk 供給

5. 安全 及 健康

肌に接触した場合は発疹及び炎症などが発生することがある。目に入った時は酷く痛み、長時間放置した場合は視力障害を起こすこともある。また MDI の蒸気などを吸いこんだ場合、気管支喘息、頭痛、呼吸困難などが発生することがある。飲み込んだ場合は消化器の刺激、及び、炎症をもたらす。肌に接触した場合は多量の水、または石鹼水で十分に洗浄するようにする。そして、目に入った場合は多量の水、または石鹼水で 15 分位洗浄した後、医師に診てもらうようにする。また、MDI の蒸気などを吸いこんだ場合は新鮮な空気の下に移し、安静を取り、体温を保つようする。必要によっては人工呼吸をする。飲み込んだ場合は多量の水、または牛乳、生たまごを食べさせて吐くようにして、迅速に医師の診察を受けるようにする。引火の危険は非常に少ないが火器に気を付けなければならない。消火する際、炭酸ガスによる消火が適切である。大火事の場合は水で消火する。

6. 保存と取り扱い

CG-7070S の適正保管温度は 25~35℃である。水分が保存容器に入らないように十分に気を付け、なるべく乾燥窒素ガスで容器を密閉させる。MDI を使い、作業をする場合は適切な安全装備を着用して、必要の際、換気装置の設置や、防毒マスクを着用する。作業後、必ず石鹼水で洗い、汚染された作業服は必ず洗浄し着用する。