

COSMONATE JG-29K

-Technical Data Sheet-

1. 제품의 특성

Cosmonate JG-29K 는 MDF(middle density fiber board)와 PB(particle board)등과 같은 Board 에 사용되고 있는 특수 Polymeric MDI 이다.

Cosmonate JG-29K 는 상온에서 액상인 제품으로 20℃ 까지 저장 및 취급이 용이하며, 무용매 형태로 NCO 함량이 높고 최대 320cps (25c)의 점도와 약 2.7의 평균 관능기를 갖는 제품이다.

2. 제품의 적용분야



MDF



PB



Spray 보온단열재



자동차 내장재

Cosmonate JG-29K 는 MDF(Middle density fiber board)와 PB(Particle board)등과 같은 Board 분야에 사용되고 있다.

COSMONATE JG-29K

3. 제품 규격 및 일반 물성

항 목	평가방법	단위	결 과
제품규격			
NCO 함량	ASTM D 1638	wt%	28.7 ~ 29.7
점도(25℃)	ASTM D 1638	cps	160 ~ 320
비중(25℃)	ASTM D 1638	-	1.23 ~ 1.24
일반물성			
제품외관			갈색 액체
끓는점		℃	200 ~ 208
어는점		℃	- 20 이하
증기압(25℃)		mmHg	무시할 수준
인화점		℃	177 ~ 218
화학구조			
$\text{OCN}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CH}_2-\left[\text{C}_6\text{H}_3(\text{NCO})-\text{CH}_2 \right]_n-\text{C}_6\text{H}_4-\text{NCO}$			
n=0,1,2,3,4 이상			

COSMONATE JG-29K

4. 제품 포장

Cosmonate JG-29K 는 1ton IBC 및 250kg Drum 포장

5. 안전 및 건강

피부 접촉 시 발진 등 염증을 발생할 수 있으며, 눈에 들어갔을 경우 심하게 아프고 과다 노출 시 시력장애가 일어 날 수 있다. 또한 MDI 의 증기 등을 흡입하였을 경우 기관지 천식, 두통, 호흡곤란 등이 발생할 수 있으며, 먹게 된 경우는 소화기 자극 및 염증을 초래한다. 피부 접촉 시 다량의 물 또는 비눗물로 충분히 세척한다. 그리고 눈에 접촉 시 다량의 물 또는 비눗물로 15 분 정도 세척 후 의사의 진료를 받는다. 또한 MDI 의 증기 등을 흡입한 경우는 신선한 장소로 옮기고, 안정 보온을 해주며, 필요 시 인공호흡을 해준다. 섭취한 경우는 다량의 물 또는 우유, 생계란을 먹이고 토하게 한 후 조속히 의사의 진찰을 받는다. 인화의 위험은 매우 적으나, 화기에 주의해야 하며, 소화 시 탄산 가스식 소화가 적절하다. 화재가 큰 경우는 물로 소화한다.

6. 저장 및 취급

JG-29K 의 적정 보관온도는 20~35℃ 이다. 수분이 저장용기에 혼합되지 않도록 각별히 주의하며, 가능한 건조 질소가스로 용기를 밀폐시킨다. MDI 를 가지고 작업을 할 경우 적절한 안전장구를 착용하며, 필요 시 환기장치를 설치하거나 또는 방독마스크를 착용한다. 작업후 반드시 비눗물로 씻으며, 오염된 작업복은 반드시 세척하여 착용한다.