

特殊MDI SERIES

01

产品特性

常温下 特殊MDI为液态。它根据不同的用途和物质性质改变自己的性质。现在主要用于软质品、半硬质品、CASE领域。

02

产品目录

	产品名称	产品性质	氰氧根含量(Wt%)	粘度(cps/25°C)	主要应用
软质品用	COSMONATE MC-70 C	褐色液体	36.5±0.5	最大15	汽车座椅, 家具座椅汽车座椅, 家具座椅汽车座椅, 家具座椅汽车座椅, 家具座椅汽车座椅, 慢回弹海绵汽车座椅, 家具座椅汽车 NVH, 头垫和扶手, 汽车 NVH, 头垫 汽车座椅, 家具座椅汽车座椅, 家具座椅汽车座椅, 家具座椅汽车座椅, 家具座椅汽车座椅, 汽车头垫, 家具座椅汽车 NVH, 头垫 汽车头垫, 仪表面板 汽车座椅, 家具座椅汽车座椅, 家具座椅
	OSMONATE MC-77 CO	褐色液体	35.5±0.5	最大25	
	SMONATE MC-82W CO	褐色液体	35.5±0.5	最大25	
	SMONATE MC-85W CO	褐色液体	34.8±0.5	最大20	
	SMONATE CG-27N COS	褐色液体	27.5±0.5	150~250	
	MONATE CG-30S COSM	褐色液体	43.0±0.5	最大20	
	ONATE CG-32S COSMO	褐色液体	32.8±0.5	最大20	
	NATE CG-33S COSMON	褐色液体	33.5±0.5	最大45	
	ATE CG-35S COSMONAT	褐色液体	34.8±0.5	最大20	
	E CG-3705S COSMONA	褐色液体	37.4±0.5	最大20	
	TE CG-50S COSMONATE	褐色液体	36.0±0.5	最大25	
	CG-56S COSMONATE C	褐色液体	28.9±0.5	最大110	
	G-63S COSMONATE PM	褐色液体	36.5±0.3	最大20	
	-25 COSMONATE PM-27	褐色液体	25.5±0.5	160±20	
	COSMONATE PM-30 CO	褐色液体	28.3±0.5	100±40	
SMONATE TM-20 COSM	褐色液体	30.0±0.5	110±20		
ONATE TM-50	褐色液体	44.5±0.5	最大15		
		褐色液体	39.5±0.5	20±10	
半硬质品用	COSMONATE PM-35 C	褐色液体	27.5±0.5	140±50	汽车方向盘, 仪表面板 汽车 仪表面板, 扶手汽车 方向盘汽车 缓冲器 汽车 NVH, 头垫 头垫, 方向盘方向盘, 桌边椅子扶手, 桌边汽车 车顶
	OSMONATE PM-60 CO	褐色液体	27.5±0.5	500±150	
	SMONATE PM-150 CO	浅黄色液体	26.0±0.5	150±50	
	SMONATE ISO-112 CO	浅黄色液体	22.9±0.5	550±900	
	SMONATE CG-28N CO	褐色液体	28.2±0.5	70~150	
	SMONATE CG-29N CO	褐色液体	27.6±0.5	70~170	
	SMONATE CG-150H C	褐色液体	28.5±0.5	60~120	
	OSMONATE CG-145N	褐色液体	28.3±0.5	75±25	
	COSMONATE CG-250N	褐色液体	28.8±0.5	220±50	
盒子用	COSMONATE M-100F	褐色液体	31.0±1.0	150~220	型砂粘结剂汽车 油漆汽车 油漆汽车 油漆
	COSMONATE JG-50K	褐色液体	31.8±0.5	40~60	
	COSMONATE JG-51K	褐色液体	31.0~32.5	35~55	
	COSMONATE JG-70K	褐色液体	31.5~31.9	80±20	

03

应用领域

坐垫, 消声材料, 头垫, 方向盘, 仪表面板, 慢回弹海绵, 汽车漆, 型砂粘结剂



04

保管及存储

特殊MDI和水分接触时会发生结晶, 存储和使用过程中要避免接触到水分。低温下为了防止结冰最好在25~35℃的温度范围保存。

05

安全卫生

请参照聚合MDI的保存及使用的注意事项。

06

产品包装

230 kg/桶, 15~20 吨/tank lorry